

(19)日本国特許庁 ( J P )

(12) 公 開 特 許 公 報 ( A )

(11)特許出願公開番号  
特開2003－233187  
( P2003－233187A )

(43)公開日 平成15年 8 月22日 (2003. 8. 22)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード*(参考)
G 0 3 F 7/039	6 0 1	G 0 3 F 7/039	6 0 1 2 H 0 2 5
H 0 1 L 21/027		H 0 1 L 21/30	5 0 2 R

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 54 頁)

(21)出願番号 特願2002－32448( P2002－32448 )

(22)出願日 平成14年 2 月 8 日 (2002. 2. 8)

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社  
神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 佐藤 健一郎

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写  
真フイルム株式会社内

(74)代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平 (外 4 名)

Fターム(参考) 2H025 AA02 AA03 AB16 AC04 BE00  
BE10 BG00 CB14 CB41 CB45

(54)【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物

(57)【要約】


【課題】 エッチング時の表面荒れが低減されたポジ型レジスト組成物、また更にコンタクトホールパターン形成において解像力及びデフォーカスラチチュードにも優れたポジ型レジスト組成物を提供する。

【解決手段】 脂環基を有する特定の繰り返し単位を含有する樹脂を 2 種、及び、( B ) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成物。

## 【特許請求の範囲】






【請求項1】(A1) 下記一般式(I)で表される繰返し単位を含有する樹脂、(A2) 一般式(II)で表される繰返し単位を含有する樹脂、及び、(B) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成物。

## 【化1】



一般式(I)において、R<sub>1</sub>は水素原子又はメチル基を表し、Aは単結合又は連結基を表し、ALGは下記一般式(pI)〜一般式(pV)のいずれかを表す。


## 【化2】



式中、R<sub>11</sub>は、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基又はsec-ブチル基を表し、Zは、炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。R<sub>12</sub>〜R<sub>16</sub>は、各々独立に、炭素数1〜4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表す。但し、R<sub>12</sub>〜R<sub>14</sub>のうち少なくとも1つ、及びR<sub>15</sub>、R<sub>16</sub>のいずれかは脂環式炭化水素基を表す。R<sub>17</sub>〜R<sub>21</sub>は、各々独立に、水素原子、炭素数1〜4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、R<sub>17</sub>〜R<sub>21</sub>のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表

す。また、R<sub>19</sub>、R<sub>21</sub>のいずれかは炭素数1〜4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表す。R<sub>22</sub>〜R<sub>25</sub>は、各々独立に、炭素数1〜4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、R<sub>22</sub>〜R<sub>25</sub>のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。また、R<sub>23</sub>とR<sub>24</sub>は、互いに結合して環を形成していてもよい。

## 【化3】



式(II)において、R<sub>2</sub>は、水素原子又はアルキル基を表す。R<sub>3</sub>は、脂環式炭化水素基を表す。R<sub>4</sub>は、鎖状3級アルキル基、1-アルコシアルキル基、テトラヒドロピラニル基又はテトラヒドロフラニル基を表す。A<sub>1</sub>及びA<sub>2</sub>は、各々独立に、単結合、アルキレン基、エーテル基、カルボニル基、エステル基のいずれか、またはその組み合わせを表す。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は遠紫外線に感応する半導体素子等の微細加工用ポジ型フォトレジスト組成物に関するものであり、更に詳しくは、遠紫外線露光用ポジ型フォトレジスト組成物に関する。

## 【0002】

【従来の技術】近年、集積回路はその集積度を益々高めており、超LSI等の半導体基板の製造に於いてはハーフミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされるようになってきた。その必要性を満たすためにフォトリソグラフィーに用いられる露光装置の使用波長は益々短波化し、今では、遠紫外線の中でも短波長のエキシマレーザー光(XeCl<sub>2</sub>、KrF、ArF等)を用いることが検討されるまでになってきている。この波長領域におけるリソグラフィーのパターン形成に用いられるものとして、化学増幅系レジストがある。

【0003】上記化学増幅系レジストは紫外線や遠紫外線照射用のフォトレジストに適しているが、その中でさらに使用上の要求特性に対応する必要がある。例えば、KrFエキシマレーザーの248nmの光を用いる場合に特に光吸収の少ないヒドロキシスチレン系のポリマーに保護基としてアセタール基やケタール基を導入したポリマーを用いたレジスト組成物が提案されている。これらは、KrFエキシマレーザーの248nmの光を用いる場合には適しているが、ArFエキシマレーザーを光源に用いるときは、本質的になお吸光度が大き過ぎるために感度が低い。さらにそれに付随するその他の欠点、

3

例えば解像性の劣化、フォーカス許容度の劣化、パターンプロファイルの劣化等の問題があり、なお改善を要する点が多い。

【0004】ArF光源用のフォトリソ組成物としては、ドライエッチング耐性付与の目的で脂環式炭化水素部位が導入された樹脂が提案されている。そのような樹脂としては、アクリル酸やメタクリル酸というカルボン酸部位を有する単量体や水酸基やシアノ基を分子内に有する単量体を脂環式炭化水素基を有する単量体と共重合させた樹脂が挙げられる。

【0005】特開平9-73173号公報は、高解像性、高感度、優れたドライエッチング耐性を有するレジスト組成物、また、レジストパターンの現像時にクラックの発生やパターンの剥離を低減するパターン形成方法を目的として、低級アルキル基が結合した脂環式炭化水素基により保護されたアルカリ可溶性基を含有する樹脂の使用を開示している。特開平8-259626号は、透明性、耐ドライエッチング性を維持しつつ、解像度及び現像液に対する溶解性に優れたレジスト組成物を提供することを目的として、側鎖に有橋環式炭化水素基にエステル基を介して結合する酸分解性基を有する（メタ）アクリレート繰返し単位を含有する重合体の使用を開示している。

【0006】しかしながら、これら従来のレジスト材料を用いても、エッチング時の表面荒れの問題があった。また、コンタクトホールパターン形成において高い解像力と広いデフォーカスラチチュードが望まれていた。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、超LSIや高容量マイクロチップの製造等の超マイクロリソグラフィプロセスやその他のフォトファブリケーションプロセスに於いて好適に使用することができ、エッチング時の表面荒れが低減されたポジ型レジスト組成物、また更にコンタクトホールパターン形成において解像力及びデフォーカスラチチュードにも優れたポジ型レジスト組成物を提供することである。


【0008】

【課題を解決するための手段】本発明者等は、ポジ型化学増幅系レジスト組成物の構成材料を鋭意検討した結果、下記の構成によって、本発明の目的が達成されることを見出し、本発明に至った。

【0009】(1) (A1) 下記一般式(I)で表される繰返し単位を含有する樹脂、(A2) 一般式(I)で表される有する繰返し単位を含有する樹脂、及び、(B) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成物。

【0010】






【化4】



【0011】一般式(I)において、R<sub>1</sub>は水素原子又はメチル基を表し、Aは単結合又は連結基を表し、ALGは下記一般式(pI)〜一般式(pV)のいずれかを表す。

【0012】

【化5】




【0013】式中、R<sub>11</sub>は、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基又はsec-ブチル基を表し、Zは、炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。R<sub>12</sub>〜R<sub>16</sub>は、各々独立に、炭素数1〜4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表す。但し、R<sub>12</sub>〜R<sub>14</sub>のうち少なくとも1つ、及びR<sub>15</sub>、R<sub>16</sub>のいずれかは脂環式炭化水素基を表す。R<sub>17</sub>〜R<sub>21</sub>は、各々独立に、水素原子、炭素数1〜4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、R<sub>17</sub>〜R<sub>21</sub>のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。また、R<sub>19</sub>、R<sub>21</sub>のいずれかは炭素数1〜4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表す。R<sub>22</sub>〜R<sub>25</sub>は、各々独立に、炭素数1〜4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基又は脂環式炭化水素基を表し、但し、R<sub>22</sub>〜R<sub>25</sub>のうち少なくと

5

も1つは脂環式炭化水素基を表す。また、 $R_{23}$ と $R_{24}$ は、互いに結合して環を形成していてもよい。

【0014】

【化6】




【0015】式(II)において、 $R_2$ は、水素原子又はアルキル基を表す。 $R_3$ は、脂環式炭化水素基を表す。 $R_4$ は、鎖状3級アルキル基、1-アルコキシアルキル基、テトラヒドロピラニル基又はテトラヒドロフラン基を表す。 $A_1$ 及び $A_2$ は、各々独立に、単結合、アルキレン基、エーテル基、カルボニル基、エステル基のいずれか、またはその組み合わせを表す。

【0016】更に、好ましい態様として以下の構成を挙げることができる。

(2) (A1) 及び (A2) 成分の少なくとも一方の樹脂が更に下記一般式(III)で表される繰り返し単位を含有することを特徴とする上記(1)に記載のポジ型レジスト組成物。

【0017】

【化7】




【0018】一般式(III)において、 $R_5$ は水素原子又はメチル基を表す。 $A_3$ は単結合又は2価の連結基を表す。 $Z_3$ は $p+1$ 価の脂環式炭化水素基を表す。 $p$ は1～3の整数を表す。

(3) 一般式(III)で表される繰り返し単位が下記一般式(IIIa)で表される繰り返し単位であることを特徴とする上記(2)に記載のポジ型レジスト組成物。

【0019】

【化8】



【0020】一般式(IIIa)中、 $R_{30}$ は、水素原子又は

6

メチル基を表す。 $R_{31} \sim R_{33}$ は、各々独立に、水素原子、水酸基又はアルキル基を表し、但し少なくとも一つは水酸基を表す。


【0021】(4) 一般式(IIIa)で表される繰り返し単位において、 $R_{31} \sim R_{33}$ のうちの二つが水酸基であることを特徴とする上記(3)に記載のポジ型レジスト組成物。

【0022】(5) (A1) 及び (A2) 成分の少なくとも一方の樹脂が、更にシクロヘキサンラク톤、ノルボルナンラク톤、又はアダマンタンラク톤を有する繰り返し単位を含有することを特徴とする前記(1)～(4)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【0023】(6) 一般式(I)において、Aが単結合であり、ALGが下記で表される基であることを特徴とする上記(1)～(5)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【0024】

【化9】



【0025】 $R_{26}$ 及び $R_{27}$ は、各々独立に、炭素数1～4個の直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。


【0026】

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する成分について詳細に説明する。

30 【0027】〔1〕樹脂(A1)

本発明における樹脂(A1)は、上記した一般式(I)で表される酸分解性基含有繰り返し単位を含有する、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂(「酸分解性樹脂」ともいう)である。一般式(I)において、Rは水素原子又はメチル基を表し、Aは単結合又は連結基を表し、ALGは上記一般式(pI)～一般式(pV)で示される脂環式炭化水素を含む基である。

【0028】Aの連結基は、アルキレン基、置換アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、スルホンアミド基、ウレタン基、又はウレア基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。上記Aにおけるアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。



式中、 $R_b$ 、 $R_c$ は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なってもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル

50

基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基（好ましくは炭素数1～4）を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4個のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。rは1～10の整数を表す。


【0029】一般式(pI)～(pV)において、R<sub>12</sub>～R<sub>25</sub>におけるアルキル基としては、置換もしくは非置換のいずれであってもよい、1～4個の炭素原子を有する直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。そのアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基等が挙げられる。また、\*


\*上記アルキル基の更なる置換基としては、炭素数1～4個のアルコキシ基、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、アシル基、アシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

【0030】R<sub>11</sub>～R<sub>25</sub>における脂環式炭化水素基あるいはZと炭素原子が形成する脂環式炭化水素基としては、単環式でも、多環式でもよい。具体的には、炭素数5以上のモノシクロ、ビシクロ、トリシクロ、テトラシクロ構造等を有する基を挙げることができる。その炭素数は6～30個が好ましく、特に炭素数7～25個が好ましい。これらの脂環式炭化水素基は置換基を有していてもよい。以下に、脂環式炭化水素基のうち、脂環式部分の構造例を示す。

【0031】


【化10】





【0033】

【化12】



【0034】本発明においては、上記脂環式部分の好ましいものとしては、アダマンチル基、ノルアダマンチル基、デカリン残基、トリシクロデカニル基、テトラシクロドデカニル基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基を挙げることが

できる。より好ましくは、アダマンチル基、デカリン残基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基、トリシクロデカニル基である。

10


【0035】これらの脂環式炭化水素基の置換基としては、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基よりなる群から選択された置換基を表す。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。上記アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4個のものを挙げることができる。

20

【0036】尚、走査型電子顕微鏡で観察時のパターンサイズの変動が少ない点（SEM耐性）から、一般式（I）において、Aが単結合であり、ALGが下記で表される基である繰り返し単位が特に好ましい。

【0037】

【化13】



30

【0038】R<sub>26</sub>及びR<sub>27</sub>は、各々独立に、炭素数1～4個の直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。

【0039】以下、一般式（I）で示される繰り返し単位に相当するモノマーの具体例を示す。


【0040】

【化14】


11

12


1




2




3




4




5




6



7




8




【0041】

9




\*

10




\*【化15】


11




12




13




14



15




16




【0042】

※※【化16】


13  
17

18




14


19




20




21




22



23




24




【0043】

\* \* 【化17】


25




26




27




28



29




30




【0044】

\* \* 【化18】




15  
31


32




33




34



35




36




【0045】

\* \* 【化19】


37




38




39



40



41




【0046】〔2〕樹脂(A2)

次に、一般式(II)で表される繰り返し単位を含有する樹脂(A2)について説明する。樹脂(A2)は、上記した一般式(II)で表される酸分解性基含有繰り返し単位を含有する、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂(「酸分解性樹脂」ともいう)である。

【0047】

【化20】

※



【0048】式(II)において、R<sub>2</sub>は、水素原子又はアルキル基を表す。R<sub>3</sub>は、脂環式炭化水素基を表す。R<sub>4</sub>は、鎖状3級アルキル基、1-アルコシアル

キル基、テトラヒドロピラニル基テトラヒドロフラニル基を表す。A<sub>1</sub>及びA<sub>2</sub>は、各々独立に、単結合、アルキレン基、エーテル基、カルボニル基、エステル基のいずれか、または、これらの組み合わせを表す。

【0049】R<sub>2</sub>としてのアルキル基は、炭素数1～4のアルキル基が好ましく、例えばメチル基、エチル基を挙げることができる。

【0050】R<sub>3</sub>としての脂環式炭化水素基は、単環式でも、多環式でもよい。具体的には、炭素数6以上のモノシクロ、ビシクロ、トリシクロ、テトラシクロ構造等  
10を有する基を挙げることができる。その炭素数は6～30個が好ましく、更に6～25個、特に6～18個が好ましい。これらの脂環基は置換基を有していてもよい。脂環基の具体例及び脂環基が有していてもよい置換基については、一般式(I)のALGの定義におけるR<sub>11</sub>～R<sub>25</sub>としての脂環式炭化水素基あるいはZと炭素原子が形成する脂環式炭化水素基について挙げたものと同様のものを挙げることができる。

【0051】R<sub>4</sub>としての鎖状3級アルキル基は、炭素数4～15が好ましく、例えば、3級ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基を挙げること  
20ができる。R<sub>4</sub>としての1-アルコキシアルキル基は、好ましくは上記3級アルキル基の1位の炭素原子にアルコキシ基が置換したものを挙げることができ、置換するアルコキシ基としては、炭素数1～10が好ましく、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、

ブトキシ基を挙げることができる。R<sub>4</sub>としてのテトラヒドロピラニル基及びテトラヒドロフラニル基は、任意の位置で-COO-における酸素原子と結合してよい。

【0052】A<sub>1</sub>及びA<sub>2</sub>としてのアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。













式中、R<sub>b</sub>、R<sub>c</sub>は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、  
10両者は同一でも異なってもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基（好ましくは炭素数1～4）を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4個のものを挙げることができる。ハ  
20ロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。rは1～10の整数を表す。

【0053】以下に、式(II)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではない。

【0054】

【化21】




【0055】

\* \* 【化22】

21


22



【0056】(A1)及び(A2)成分の少なくとも一方の樹脂は、現像性を改良する上で一般式(III)で表される繰り返し単位を含有することが好ましい。

【0057】

【化23】



【0058】一般式(III)において、R<sub>5</sub>は水素原子又はメチル基を表す。A<sub>3</sub>は単結合又は2価の連結基を表す。Z<sub>3</sub>はp+1価の脂環式炭化水素基を表す。pは1〜3の整数を表す。即ち、-Z<sub>3</sub>-(OH)<sub>p</sub>は、脂環式炭化水素基に水酸基がp個置換した基を表す。


【0059】A<sub>3</sub>の2価の連結基としては、一般式(I)におけるAと同様のものを挙げることができ、好ましい基についても同様である。Z<sub>3</sub>の脂環式炭化水素基としては、一般式(I)におけるR<sub>11</sub>〜R<sub>25</sub>としての脂環式炭化水素基を挙げることができ、好ましい基についても同様である。p個の水酸基は、Z<sub>3</sub>の脂環式炭化水素基自体、及び、脂環式炭化水素が有する置換基部分の\*

\*いずれで置換していてもよい。

【0060】尚、アンダー露光によるラインパターン形成の際、広い露光マージンが得られる点で、一般式(II I)で表される繰り返し単位として、下記一般式(IIIa)で表される繰り返し単位が好ましい。

【0061】

【化24】



【0062】一般式(IIIa)中、R<sub>30</sub>は、水素原子又はメチル基を表す。R<sub>31</sub>〜R<sub>33</sub>は、各々独立に、水素原子、水酸基又はアルキル基を表し、但し少なくとも一つは水酸基を表す。

【0063】また、アンダー露光によるホールパターン形成の際、広い露光マージンが得られる点で、一般式(II Ia)で表される繰り返し単位において、R<sub>31</sub>〜R<sub>33</sub>のうちの二つが水酸基であることが更に好ましい。



【0064】以下に一般式(III)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではない。

【0066】





【化26】

【0065】



【化25】



10











20





30

25



【0067】

【化27】



【0068】また、(A1)及び(A2)成分の少なくとも一方の樹脂は、エッチング時のホール変形を抑制する点で、脂環ラクトン構造を有する繰返し単位を含有することが好ましい。脂環ラクトン構造を有する繰返し単位としては、例えば、シクロヘキサンラクトン、ノルボルナンラクトン、又はアダマンタンラクトンを有す\*


\*る繰返し単位を挙げることができる。

【0069】例えば、シクロヘキサンラクトンを有する繰返し単位としては、下記一般式(V-1)及び(V-2)で表される基を有する繰返し単位、ノルボルナンラクトンを有する繰返し単位としては下記一般式(V-3)及び(V-4)で表される基を有する繰返し単位、アダマンタンラクトンを有する繰返し単位としては、下記一般式(VI)で表される基を有する繰返し単位を挙げることができる。


【0070】

【化28】

40



(V-2)



(V-4)

【0071】一般式(V-1)～(V-4)において、

$R_{1b} \sim R_{5b}$ は、各々独立に水素原子、置換基を有していてもよい、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表す。 $R_{1b} \sim R_{5b}$ の内の2つは、結合して環を形成してもよい。

【0072】一般式(V-1)～(V-4)において、 $R_{1b} \sim R_{5b}$ におけるアルキル基としては、直鎖状、分岐状のアルキル基が挙げられ、置換基を有していてもよい。直鎖状、分岐状のアルキル基としては、炭素数1～12個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、より好ましくは炭素数1～10個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基である。


【0073】 $R_{1b} \sim R_{5b}$ におけるシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等の炭素数3～8個のものが好ましい。 $R_{1b} \sim R_{5b}$ におけるアルケニル基としては、ビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基等の炭素数2～6個のものが好ましい。また、 $R_{1b} \sim R_{5b}$ の内の2つが結合して形成する環としては、シクロプロパン環、シクロブタン環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、シクロオクタン環等の3～8員環が挙げられる。なお、一般式(V-1)～(V-4)における $R_{1b} \sim R_{5b}$ は、環状骨格を構成している炭素原子のいずれに連結していてもよい。

【0074】また、上記アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基が有してもよい好ましい置換基としては、炭素数1～4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、炭素数2～5のアシル基、炭素数2～5のアシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、炭素数2～5のアルコキシカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

【0075】一般式(V-1)～(V-4)で表される基を有する繰り返し単位としては、下記一般式(V)で表される繰り返し単位等を挙げることができる。

【0076】

【化29】




【0077】一般式(V)中、 $R_{b0}$ は、水素原子、ハロ

ゲン原子、又は炭素数1～4の置換もしくは非置換のアルキル基を表す。 $R_{b0}$ のアルキル基が有していてもよい好ましい置換基としては、前記一般式(V-1)～(V-4)における $R_{1b}$ としてのアルキル基が有していてもよい好ましい置換基として先に例示したものが挙げられる。 $R_{b0}$ のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。 $R_{b0}$ は水素原子が好ましい。 $A'$ は、単結合、エーテル基、エステル基、カルボニル基、アルキレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表す。 $B_2$ は、一般式(V-1)～(V-4)のうちのいずれかで示される基を表す。 $A'$ において、該組み合わせた2価の基としては、例えば下記式のものが挙げられる。

【0078】

【化30】











【0079】上記式において、 $R_{ab}$ 、 $R_{bb}$ は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なってもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、炭素数1～4のアルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4個のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、ヨウ素原子等を挙げることができる。 $r1$ は1～10の整数、好ましくは1～4の整数を表す。 $m$ は1～3の整数、好ましくは1又は2を表す。

【0080】以下に、一般式(V)で表される繰り返し

単位の具体例を挙げるが、本発明の内容がこれらに限定されるものではない。

\*【0081】

\*【化31】




【0082】








※ ※【化32】







31



32








37

38







【0086】

\* \* 【化36】





39

40



【0087】


\* \* 【化37】



【0088】アダマンタンラクトンを有する繰り返し単位としては、下記一般式(VI)で表される繰り返し単位を挙げることができる。

【0089】


【化38】



【0090】一般式(VI)において、A6は単結合、アルキレン基、シクロアルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。R6aは水素原子、炭素数1~4のアルキル基、シアノ基、又はハロゲン原子を表す。

【0091】一般式(VI)において、A6のアルキレ

\*ン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。








上記式中、R<sub>nf</sub>、R<sub>ng</sub>は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なってもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。rは1~10の整数である。

【0092】一般式(VI)において、A6のシクロアルキレン基としては、炭素数3から10個のものが挙げ

られ、シクロペンチレン基、シクロヘキシレン基、シクロオクチレン基等を挙げることができる。

【0093】Z<sub>6</sub>を含む有橋式脂環式環は、置換基を有していてもよい。置換基としては、例えば、ハロゲン原子、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数1~5)、アシル基(例えば、ホルミル基、ベンゾイル基)、アシロキシ基(例えば、プロピルカルボニルオキシ基、ベンゾイルオキシ基)、アルキル基(好ましくは炭素数1~4)、カルボキシ基、水酸基、アルキルスルホニルスルファモイル基(−CONHSO<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>等)が挙げられる。尚、置換基としてのアルキル基は、更に水酸基、ハロゲン原








\*子、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4)等で置換されていてもよい。

【0094】一般式(VI)において、A<sub>6</sub>に結合しているエステル基の酸素原子は、Z<sub>6</sub>を含む有橋式脂環式環構造を構成する炭素原子のいずれの位置で結合してもよい。

【0095】以下に、一般式(VI)で表される繰り返し単位的具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。


【0096】

【化39】



【0097】


※ ※【化40】



【0098】本発明の(A1)及び(A2)成分の少なくとも一方の樹脂は、更に下記一般式(IV)で表されるラクトン構造を有する繰り返し単位を含有することが好ましい。

【0099】


【化41】



【0100】一般式(IV)中、R<sub>1a</sub>は、水素原子又はメチル基を表す。W<sub>1</sub>は、単結合、アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせを表す。R<sub>a1</sub>、R<sub>b1</sub>、R<sub>c1</sub>、R<sub>d1</sub>、R<sub>e1</sub>は各々独立に、水素原子又は炭素数1～4のアルキル基を表す。m、nは各々独立に0～3の整数を表し、m+nは、2以上6以下である。

【0101】R<sub>a1</sub>～R<sub>e1</sub>の炭素数1～4のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基等を挙げることができる。

【0102】一般式(IV)において、W<sub>1</sub>のアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。



上記式中、R<sub>f</sub>、R<sub>g</sub>は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表\* 50

し、両者は同一でも異なってもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。r<sub>1</sub>は1～10の整数である。


【0103】上記アルキル基における更なる置換基としては、カルボキシ基、アシルオキシ基、シアノ基、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、置換アルコキシ基、アセチルアミド基、アルコキシカルボニル基、アシル基が挙げられる。ここでアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基等の低級アルキル基を挙げることができる。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。置換アルコキシ基の置換基としては、アルコキシ基等を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1～4のものを挙げることができる。アシルオキシ基としては、アセトキシ基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。

【0104】以下、一般式(IV)で示される繰り返し単位に相当するモノマーの具体例を示すが、これらに限定されるものではない。




【0105】

\* \* 【化42】




【0106】

\* \* 【化43】



【0107】

\* \* 【化44】



【0108】上記一般式(IV)の具体例において、露光マージンがより良好になるという点から(IV-17)～(IV-36)が好ましい。

【０１０９】（Ａ１）又は（Ａ２）成分である樹脂は、上記の繰返し単位以外に、ドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにレジストの一般的な必要な特性である解像力、耐熱性、感度等を調節する目的で様々な繰返し単位を含有することができる。

**【0110】**このような繰り返し単位としては、下記の単量体に相当する繰り返し構造単位を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。これにより、樹脂に要求される性能、特に、（１）塗布溶剤に対する溶解性、（２）製膜性（ガラス転移点）、（３）アルカリ現像性、（４）膜べり（親疎水性、アルカリ可溶性基選択）、（５）未露光部の基板への密着性、（６）ドライエッチング耐性、等の微調整が可能となる。このような単量体として、例えばアクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、マレイン酸モノアミド類、マレイン酸ジアミド類、イタコン酸モノアミド類、イタコン酸ジアミド類、フマル酸モノアミド類、フマル酸ジアミド類、グルタミン酸モノアミド類、グルタミン酸ジアミド類、グルタロニルアミド類、グルタリルアミド類、テトラヒドロピリジン誘導体等がある。

\*ド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類、等から選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物等を挙げることができる。

【0111】具体的には、以下の単量体を挙げることができる。

アクリル酸エステル類（好ましくはアルキル基の炭素数が1～10のアルキルアクリレート）：アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸－メ－オクチル、クロルエチルアクリレート、2－ヒドロキシエチルアクリレート、2，2－ジメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5－ヒドロキシペンチルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等。

【0112】メタクリル酸エステル類（好ましくはアルキル基の炭素数が1～10のアルキルメタアクリレー

ト) : メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、4-ヒドロキシブチルメタクリレート、5-ヒドロキシペンチルメタクリレート、2, 2-ジメチル-3-ヒドロキシプロピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタクリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート等。

【0113】アクリルアミド類：アクリルアミド、N-アルキルアクリルアミド（アルキル基としては炭素数1～10のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、n-ブチル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ヒドロキシエチル基等がある。）、N、N-ジアルキルアクリルアミド（アルキル基としては炭素数1～10のもの、例えばメチル基、エチル基、ブチル基、イソブチル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基等がある）、N-ヒドロキシエチル-N-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミドエチル-N-アセチルアクリルアミド等。

【0114】メタクリルアミド類：メタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド（アルキル基としては炭素数1～10のもの、例えばメチル基、エチル基、n-ブチル基、エチルヘキシル基、ヒドロキシエチル基、シクロヘキシル基等がある）、N、N-ジアルキルメタクリルアミド（アルキル基としてはエチル基、プロピル基、ブチル基等がある）、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリルアミド等。

【0115】アリル化合物：アリルエステル類（例えば酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリル等）、アリルオキシエタノール等。

【0116】ビニルエーテル類：アルキルビニルエーテル（例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1-メチル-2, 2-ジメチルプロピルビニルエーテル、2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテル等。

【0117】ビニルエステル類：ビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビ

ニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラクテート、ビニル-β-フェニルブチレート、ビニルシクロヘキシルカルボキシレート等。イタコン酸ジアルキル類；イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチル等。フマル酸のジアルキルエステル類又はモノアルキルエステル類；ジブチルフマレート等。

【0118】その他クロトン酸、イタコン酸、無水マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリル等。

【0119】その他にも、上記種々の繰返し単位に相当する単量体と共重合可能である付加重合性の不飽和化合物であれば、共重合されていてもよい。

【0120】樹脂において、各繰返し単位の含有モル比はレジストのドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにはレジストの一般的な必要性能である解像力、耐熱性、感度等を調節するために適宜設定される。

【0121】本発明の樹脂(A1)中、一般式(I)で表される繰返し単位の含有率は、全繰返し単位中、24～55モル%が好ましく、より好ましくは26～50モル%、更に好ましくは28～45モル%である。樹脂(A2)中、一般式(II)で表される繰返し単位の含有率は、全繰返し単位中、25～70モル%が好ましく、より好ましくは28～60モル%、更に好ましくは30～50モル%である。各樹脂において、一般式(III)で表される繰返し単位の含有率は、全繰返し単位中、5～50モル%が好ましく、より好ましくは10～45モル%、更に好ましくは15～40モル%である。各樹脂において、脂環ラクトン構造を有する繰返し単位の含有率は、全繰返し単位中5～60モル%が好ましく、より好ましくは10～55モル%、更に好ましくは15～50モル%である。各樹脂において、一般式(IV)で表される側鎖にラクトン構造を有する繰返し単位の含有率は、全繰返し単位中5～60モル%が好ましく、より好ましくは10～50モル%、更に好ましくは15～45モル%である。本発明の組成物がArF露光用であるとき、ArF光への透明性の点から、樹脂は芳香族基を有しないことが好ましい。

【0122】本発明に用いる樹脂は、常法に従って（例えばラジカル重合）合成することができる。例えば、一般的合成方法としては、モノマー種を、一括あるいは反応途中で反応容器に仕込み、これを必要に応じ反応溶媒、例えばテトラヒドロフラン、1, 4-ジオキサン、ジイソプロピルエーテルなどのエーテル類やメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケトン類、酢酸エチルのようなエステル溶媒、さらには後述のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートのよう

な、各種モノマーを溶解させ得る溶媒に溶解させ均一とした後、窒素やアルゴンなど不活性ガス雰囲気下で必要に応じ加熱、市販のラジカル開始剤（アゾ系開始剤、パーオキサイドなど）を用いて重合を開始させる。所望により開始剤を追加、あるいは分割で添加し、反応終了後、溶剤に投入して粉体あるいは固形回収等の方法で所望のポリマーを回収する。反応の濃度は20重量%以上であり、好ましくは30重量%以上、さらに好ましくは40重量%以上である。反応温度は10℃～150℃であり、好ましくは30℃～120℃、さらに好ましくは50～100℃である。

【0123】本発明に係る樹脂（A1）又は（A2）の重量平均分子量は、GPC法によりポリスチレン換算値として、3,000～100,000が好ましく、より好ましくは、4,000～50,000、さらに好ましくは5,000～30,000である。重量平均分子量が3,000未満では耐熱性やドライエッチング耐性の劣化が見られるため余り好ましくなく、100,000を越えると現像性が劣化したり、粘度が極めて高くなるため製膜性が劣化するなど余り好ましくない結果を生じる。

【0124】また、本発明に係る樹脂の分散度（ $M_w/M_n$ ）としては、1.3～4.0の範囲が好ましく、より好ましくは1.4～3.8、さらに好ましくは1.5～3.5である。

【0125】本発明のポジ型レジスト組成物において、樹脂（A1）と（A2）の混合比は、一般的に20：80～90：10、好ましくは25：75～80：20、更に好ましくは30/70～70/30である。本発明に係わる全ての樹脂の組成物全体中の配合量は、全レジスト固形分中40～99.99重量%が好ましく、より好ましくは50～99.97重量%である。

【0126】〔2〕（B）活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物（光酸発生剤）  
本発明で用いられる光酸発生剤は、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物である。

10  
20  
30

\*【0127】本発明で使用される光酸発生剤としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等を使用されている公知の光（400～200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光）、ArFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。


【0128】また、その他の本発明に用いられる光酸発生剤としては、たとえばジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、有機金属／有機ハロゲン化合物、o-ニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、イミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、ジスルホン化合物、ジアゾケツスルホン、ジアゾジスルホン化合物等を挙げることができる。また、これらの光により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物を用いることができる。

【0129】さらにV.N.R.Pillai, Synthesis, (1), 1(1980)、A.Abad et al, Tetrahedron Lett., (47)4555(1971)、D.H.R.Barton et al, J.Chem.Soc., (C), 329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【0130】上記活性光線又は放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に有効に併用される他の光酸発生剤について以下に説明する。

（1）トリハロメチル基が置換した下記一般式（PAG1）で表されるオキサゾール誘導体又は一般式（PAG2）で表されるS-トリアジン誘導体。


【0131】  
【化45】



【0132】式中、 $R^{201}$ は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、 $R^{202}$ は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、アルキル基、 $-C(Y)_3$ を示す。Yは塩素原子又は臭素原子を示す。具体的には※

※以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。



【0133】  
【化46】



【0134】(2) 下記の一般式 (PAG3) で表されるヨードニウム塩、又は一般式 (PAG4) で表されるスルホニウム塩。

【0135】

【化47】




【0136】ここで式Ar<sup>1</sup>、Ar<sup>2</sup>は、各々独立に、置\*50

40\*換もしくは未置換のアリール基を示す。R<sup>203</sup>、R<sup>204</sup>、R<sup>205</sup>は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。

【0137】Z<sup>-</sup>は、対アニオンを示し、例えばB F<sub>4</sub><sup>-</sup>、As F<sub>6</sub><sup>-</sup>、P F<sub>6</sub><sup>-</sup>、Sb F<sub>6</sub><sup>-</sup>、Si F<sub>6</sub><sup>2-</sup>、Cl O<sub>4</sub><sup>-</sup>、C F<sub>3</sub> S O<sub>3</sub><sup>-</sup>等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができがこれらに限定されるものではない。

【0138】また $R^{203}$ 、 $R^{204}$ 、 $R^{205}$ のうちの2つ及び $Ar^1$ 、 $Ar^2$ はそれぞれの単結合又は置換基を介して結合してもよい。

【0139】具体例としては以下に示す化合物が挙げら\*




\*れるが、これらに限定されるものではない。

【0140】

【化48】





【0141】

※ ※【化49】



【0142】

【化50】




30\* 【0143】

【化51】

40


\*





65

66














【0145】

\* \* 【化53】

67


68



【0146】

【化54】









PAG4-37

CF<sub>3</sub>SO<sub>3</sub><sup>-</sup>

【0147】

【化55】













30



50


【0148】

【化56】




10


\*




(PAG 4-53)




(PAG 4-54)




(PAG 4-55)




(PAG 4-56)




(PAG 4-57)




(PAG 4-58)




(PAG 4-59)



(PAG 4-60)



(PAG 4-61)




(PAG 4-62)








【0150】

※50※【化58】


71




72




73




$\text{CF}_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-71)




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-72)




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-73)




$\text{CF}_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-74)




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-75)




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-76)




$\text{CF}_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-77)



$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-78)




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-79)



$\text{CF}_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-80)


【0152】

【化60】




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-81)

75




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-82)

\*【0153】  
【化61】




2  $\text{CF}_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-83)




2  $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-84)


10




2  $\text{CF}_3(\text{CF}_2)_7\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-85)



$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-86)




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-87)




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-88)


20




$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{-O-CF}_2\text{CF}_2\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-89)



$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{-O-CF}_2\text{CF}_2\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-90)




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-91)




$\text{CF}_3(\text{CF}_2)_3\text{SO}_3^-$   
(PAG 4-92)

30

\*



(PAG4-93)




$\text{C}_4\text{F}_9\text{SO}_3^-$

(PAG4-94)

【0154】


※ ※【化62】

77



(PAG4-95)

78




(PAG4-96)

【0155】上記において、Phはフェニル基を表す。一般式(PAG3)、(PAG4)で示される上記オニウム塩は公知であり、例えば、米国特許第2,807,648号及び同4,247,473号、特開昭53-101,331号等に記載の方法により合成することができる。


【0156】(3)下記一般式(PAG5)で表されるジスルホン誘導体又は一般式(PAG6)で表されるイミノスルホネート誘導体。

【0157】

【化63】



(PAG5)



(PAG6)

\*

\*【0158】式中、 $\text{Ar}^3$ 、 $\text{Ar}^4$ は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。 $\text{R}^{206}$ は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。

【0159】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
















【0160】

20 【化64】




79

80




【0161】

\* \* 【化65】




【0162】

\* \* 【化66】



【0163】

【化67】



【0164】

【化68】

10


20

30


【0166】

【化69】

84




【0165】(4) 下記一般式(PAG7)で表される  
ジアゾジスルホン誘導体。



【0167】ここでRは、直鎖、分岐又は環状アルキル基、あるいは置換していてもよいアリール基を表す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。


【0168】

【化70】



【0169】

【化71】



【0170】これらの光酸発生剤の添加量は、組成物中の固形分を基準として、通常0.01～30重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.3～20重量%、更に好ましくは0.5～10重量%の範囲で使用される。光酸発生剤の添加量が、0.001重量%より少ないと感度が低くなる傾向になり、また添加量が30重量%より多いとレジストの光吸収が高くなりすぎ、プロファイルの悪化や、プロセス（特にバーク）マージンが狭くなる傾向がある。

【0171】〔3〕その他の添加剤

本発明のポジ型レジスト組成物には、必要に応じて更に界面活性剤、有機塩基性化合物、酸分解性溶解阻止化合物、染料、可塑剤、光増感剤、及び現像液に対する溶解性を促進させる化合物等を含むことができる。

【0172】(C) 界面活性剤

本発明のポジ型レジスト組成物は、界面活性剤、好まし

くはフッ素系及び／又はシリコン系界面活性剤を含有する。本発明のポジ型レジスト組成物は、フッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤及びフッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤のいずれか、あるいは2種以上を含有することが好ましい。本発明のポジ型レジスト組成物が上記酸分解性樹脂と上記界面活性剤とを含有することにより、パターン線の線幅が一層細い時に特に有効であり、現像欠陥が一層改良される。これらの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号、特開昭61-226746号、特開昭61-226745号、特開昭62-170950号、特開昭63-34540号、特開平7-230165号、特開平8-62834号、特開平9-54432号、特開平9-5988号、米国特許5405720号、同5360692号、同5529881号、同5296330号、同5436098号、同5576143号、同5294511号、同5824451号記載の界面活性剤を挙げることができる。使用できる市販の界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、(新秋田化成(株)製)、フロラードFC430、431(住友スリーエム(株)製)、メガファックF171、F173、F176、F189、R08(大日本インキ(株)製)、サーフロンS-382、SC101、102、103、104、105、106(旭硝子(株)製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)製)等フッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることができる。またポリシロキサンポリマーKP-341(信越化学工業(株)製)もシリコン系界面活性剤として用いることができる。

【0173】界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分を基準として、通常0.001重量%～2重量%、好ましくは0.01重量%～1重量%である。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。

【0174】上記の他に使用することのできる界面活性剤としては、具体的には、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリステアレート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエ

10

20

30

40

50

チレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレート、ポリオキシエチレンソルビタントリスステアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等のノニオン系界面活性剤等を挙げることができる。これらの他の界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分100重量部当たり、通常、2重量部以下、好ましくは1重量部以下である。

#### 【0175】(D)有機塩基性化合物

本発明で用いることのできる好ましい有機塩基性化合物は、フェノールよりも塩基性の強い化合物である。中  
10 ても含窒素塩基性化合物が好ましく、例えば下記(A)～(E)で表される構造が挙げられる。

#### 【0176】



##### 【化72】



【0177】ここで、 $R^{250}$ 、 $R^{251}$ 及び $R^{252}$ は、各々  
独立に、水素原子、炭素数1～6のアルキル基、炭素数  
1～6のアミノアルキル基、炭素数1～6のヒドロキシ  
アルキル基又は炭素数6～20の置換もしくは非置換の  
アリール基であり、ここで $R^{251}$ と $R^{252}$ は互いに結合し  
て環を形成してもよい。

#### 【0178】

##### 【化73】



【0179】(式中、 $R^{253}$ 、 $R^{254}$ 、 $R^{255}$ 及び $R^{256}$ は、各々独立に、炭素数1～6のアルキル基を示  
す)

更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の  
40 窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、  
特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素  
原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキル  
アミノ基を有する化合物である。好ましい具体例として  
は、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未  
置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノア  
ルキルピリジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジ  
ン、置換もしくは未置換のインダーゾル、置換もしくは  
未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、  
置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換

のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換も  
しくは未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペ  
ラジン、置換もしくは未置換ピペリジン、置換もしくは  
未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のア  
ミノアルキルモルフォリン等が挙げられる。好ましい置  
換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ  
基、アミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル  
基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール  
基、アリールオキシ基、ニトロ基、水酸基、シアノ基で  
ある。

【0180】含窒素塩基性化合物の好ましい具体例とし  
て、グアニジン、1, 1-ジメチルグアニジン、1,  
1, 3, 3-テトラメチルグアニジン、2-アミノピ  
リジン、3-アミノピリジン、4-アミノピリジン、2-  
ジメチルアミノピリジン、4-ジメチルアミノピリジ  
ン、2-ジエチルアミノピリジン、2-(アミノメチ  
ル)ピリジン、2-アミノ-3-メチルピリジン、2-  
アミノ-4-メチルピリジン、2-アミノ-5-メチル  
ピリジン、2-アミノ-6-メチルピリジン、3-アミ  
ノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジン、3-ア  
ミノピロリジン、ピペラジン、N-(2-アミノエチ  
ル)ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペリジ  
ン、4-アミノ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリ  
ジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジ  
ン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラゾー  
ル、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミノ-  
3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2-  
(アミノメチル)-5-メチルピラジン、ピリミジ  
ン、2, 4-ジアミノピリミジン、4, 6-ジヒドロキ  
シピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-  
アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル)モルフ  
ォリン、1, 5-ジアザビシクロ〔4. 3. 0〕ノナ-  
5-エン、1, 8-ジアザビシクロ〔5. 4. 0〕ウン  
デカー7-エン、1, 4-ジアザビシクロ〔2. 2.  
2〕オクタン、2, 4, 5-トリフェニルイミダゾー  
ル、N-メチルモルホリン、N-エチルモルホリン、N-  
ヒドロキシエチルモルホリン、N-ベンジルモルホリ  
ン、シクロヘキシルモルホリノエチルチオウレア(CH  
METU)等の3級モルホリン誘導体、特開平11-5  
2575号公報に記載のヒンダードアミン類(例えば該  
公報〔0005〕に記載のもの)等が挙げられるがこれ  
に限定されるものではない。

【0181】特に好ましい具体例は、1, 5-ジアザビ  
シクロ〔4. 3. 0〕ノナ-5-エン、1, 8-ジアザ  
ビシクロ〔5. 4. 0〕ウンデカー7-エン、1, 4-  
ジアザビシクロ〔2. 2. 2〕オクタン、4-ジメチル  
アミノピリジン、ヘキサメチレンテトラミン、4, 4-  
ジメチルイミダゾリン、ピロール類、ピラゾール類、イ  
ミダゾール類、ピリダジン類、ピリミジン類、CHME  
TU等の3級モルホリン類、ビス(1, 2, 2, 6, 6

ーペンタメチル-4-ピペリジル)セバゲート等のヒンダードアミン類等を挙げることができる。中でも、1,5-ジアザビシクロ〔4,3,0〕ノナ-5-エン、1,8-ジアザビシクロ〔5,4,0〕ウンデカ-7-エン、1,4-ジアザビシクロ〔2,2,2〕オクタン、4-ジメチルアミノピリジン、ヘキサメチレンテトラミン、CHMETU、ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジル)セバゲートが好ましい。

【0182】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上組み合わせて用いられる。含窒素塩基性化合物の使用量は、本発明のレジスト組成物の全組成物の固形分に対し、通常、0.001~10重量%、好ましくは0.01~5重量%である。0.001重量%未満では上記含窒素塩基性化合物の添加の効果が得られない。一方、10重量%を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

【0183】本発明のポジ型レジスト組成物は、上記各成分を溶解する溶剤に溶かして支持体上に塗布する。ここで使用する溶剤としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、2-ヘプタノン、 $\gamma$ -ブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)、エチレンカーボネート、トルエン、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ビルビン酸メチル、ビルビン酸エチル、ビルビン酸プロピル、N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶剤を単独あるいは混合して使用する。

【0184】上記の中でも、好ましい溶剤としてはプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、2-ヘプタノン、 $\gamma$ -ブチロラクトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレンカーボネート、酢酸ブチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、N-メチルピロリドン、テトラヒドロフランを挙げることができる。

【0185】本発明のこのようなポジ型レジスト組成物は基板上に塗布され、薄膜を形成する。この塗膜の膜厚は0.2~1.2 $\mu$ mが好ましい。使用することができる基板としては、通常のBareSi基板、SOG基板、あるいは次に記載の無機の反射防止膜を有する基板等を挙げる

ことができる。また、必要により、市販の無機あるいは有機反射防止膜を使用することができる。

【0186】反射防止膜としては、チタン、二酸化チタン、窒化チタン、酸化クロム、カーボン、 $\alpha$ -シリコン等の無機膜型と、吸光剤とポリマー材料からなる有機膜型が用いることができる。前者は膜形成に真空蒸着装置、CVD装置、スパッタリング装置等の設備を必要とする。有機反射防止膜としては、例えば特公平7-69611号記載のジフェニルアミン誘導体とホルムアルデヒド変性メラミン樹脂との縮合体、アルカリ可溶性樹脂、吸光剤からなるものや、米国特許5294680号記載の無水マレイン酸共重合体とジアミン型吸光剤の反応物、特開平6-118631号記載の樹脂バインダーとメチロールメラミン系熱架橋剤を含有するもの、特開平6-118656号記載のカルボン酸基とエポキシ基と吸光基を同一分子内に有するアクリル樹脂型反射防止膜、特開平8-87115号記載のメチロールメラミンとベンゾフェノン系吸光剤からなるもの、特開平8-179509号記載のポリビニルアルコール樹脂に低分子吸光剤を添加したもの等が挙げられる。また、有機反射防止膜として、ブリュワーサイエンス社製のDUV30シリーズや、DUV-40シリーズ、ARC25、シプレー社製のAC-2、AC-3、AR19、AR20等を使用することもできる。

【0187】上記レジスト液を精密集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリコン/二酸化シリコン被覆)上に(必要により上記反射防止膜を設けられた基板上に)、スピナー、コーター等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、バークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。ここで露光光としては、好ましくは150nm~250nmの波長の光である。具体的には、KrFエキシマレーザー(248nm)、ArFエキシマレーザー(193nm)、F<sub>2</sub>エキシマレーザー(157nm)、X線、電子ビーム等が挙げられる。

【0188】現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、n-プロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジ-n-ブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピヘリジン等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液を使用することができる。更に、上記アルカリ性水溶液にアルコール類、界面活性剤を適当量添加して使用することもできる。

【0189】

【実施例】以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【0190】合成例(1)樹脂(A1-1)の合成  
2-アダマンチル-2-プロピルメタクリレート、イソボロニルアクリレート、 $\alpha$ -ヒドロキシ1- $\gamma$ -ブチロラクトンメタクリレート、ジヒドロキシアダマンタンメタクリレートを35/15/30/20の割合で仕込み、PGMEA(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)/PGME(プロピレングリコールモノメチルエーテル)=7/3(重量比)に溶解し、固形分濃度22%の溶液450gを調製した。この溶液に和光純薬製V-601を1mol%加え、これを窒素雰囲気下、6時間かけて100℃に加熱したPGMEA(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)/PGME(プロピレングリコールモノメチルエーテル)=7/3(重量比)、40gに滴下した。滴下終了後、反\*

\* 応液を4時間攪拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、水/メタノール=1/1(重量比)の混合溶媒5Lに晶析、析出した白色粉体を濾取した後、得られた粉体をメタノール1Lでリスラリーし目的物である樹脂(A1-1)を回収した。NMRから求めたポリマー組成比は2-アダマンチル-2-プロピルメタクリレート/イソボロニルアクリレート/ $\alpha$ -ヒドロキシ1- $\gamma$ -ブチロラクトンメタクリレート/ジヒドロキシアダマンタンメタクリレート=36/14/29/21であった。また、GPC測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は10100であった。上記合成例と同様の操作で下表に示す組成比、分子量の樹脂(A1-2)～(A1-10)を合成した。(繰返し単位の組成比は、構造式の左からの順番である。)

【0191】





【表1】

表1

樹脂	式(I)で表される 第1繰返し単位 (mol%)	第2繰返し単位 (mol%)	第3繰返し単位 (mol%)	第4繰返し単位 (mol%)	分子量
2	29	49	22		8900
3	41	39	20		9800
4	37	38	16	9	9900
5	34	44	22		9400
6	41	14	45		9200
7	37	14	26	23	9300
8	33	15	31	21	10100
9	40	42	18		9600
10	28	46	18	8	11400

【0192】また、以下に上記樹脂(A1-1)～(A1-10)の構造を示す。





※【0193】  
【化74】



【0194】



\* \* 【化75】





【0195】

\* \* 【化76】



【0196】合成例(1)樹脂(A2-1)の合成  
3-メタクリロイルオキシ-1-アダマンタンカルボン酸t-ブチルエステル、ノルボルナンラクトンアクリレート、ジヒドロキシアダマンタンメタクリレートとを40※50

※/40/20の割合で仕込み、PGMEA(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)/PGME(プロピレングリコールモノメチルエーテル)=7/3(重量比)に溶解し、固形分濃度22%の溶液450g

を調製した。この溶液に和光純薬製V-601を1mol %加え、これを窒素雰囲気下、6時間かけて100℃に加熱したPGMEA（プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート）／PGME（プロピレングリコールモノメチルエーテル）＝7／3（重量比）、40gに滴下した。滴下終了後、反応液を4時間撹拌した。反応終了後、反応液を室温まで冷却し、水／メタノール＝1／1（重量比）の混合溶媒5Lに晶析、析出した白色粉末を濾取した後、得られた粉末をメタノール1Lでスラリーし目的物である樹脂（A2-1）を回収した。NMRから求めたポリマー組成比は3-メタクリロイルオ＊

表2

樹脂	式(II)で表される 第1繰返し単位 (mol%)	第2繰返し単位 (mol%)	第3繰返し単位 (mol%)	第4繰返し単位 (mol%)	分子量
2	36	19	15	30	11800
3	35	48	17		11400
4	39	37	24		10900
5	31	41	28		11700
6	35	45	20		11400
7	37	31	22	10	11300
8	33	48	19		12100
9	38	40	22		12600
10	36	38	26		12400

【0198】また、以下に上記樹脂（A2-1）～（A2-10）の構造を示す。






※【0199】





※【化77】

＊キシ-1-アダマンタンカルボン酸も-ブチルエステル／ノルボルナンラクトンアクリレート／ジヒドロキシアダマンタンメタクリレート＝41／38／21であった。また、GPC測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均分子量は12700であった。上記合成例と同様の操作で下表に示す組成比、分子量の樹脂（A2-2）～（A2-10）を合成した。（繰返し単位の組成比は、構造式の左からの順番である。）

【0197】



【表2】





【0201】

\* \* 【化79】



【0202】実施例1～13及び比較例1及び2  
(ポジ型レジスト組成物組成物の調製と評価)表2におけるように、上記合成例で合成した樹脂(配合量は総量として2g)、光酸発生剤(配合量は表3に示した)、有機塩基性化合物(4mg)、必要により界面活性剤(10mg)を配合し、固形分14重量%となるように表3に示す溶剤に溶解した後、0.1μmのマイクロフィルタで濾過し、実施例1～13と比較例1及び2のポジ型レジスト組成物を調製した。尚、表3における各成分について複数使用の際の比率は重量比である。

※50

※【0203】尚、比較例1に使用した樹脂R1は、特開平8-259626号の実施例11に従い合成した樹脂である。比較例2に使用した樹脂R2は、特開平9-73173号の合成例50に従って調製したメタクリル酸2-メチル-2-アダマンチル $\alpha$ -アクリル酸-(R)-(+)- $\beta$ ,  $\beta$ -ジメチル- $\gamma$ -ブチロラクトン共重合体である。

【0204】

【表3】

103  
表3

104

	樹脂	光酸発生剤	塩基性化合物	界面活性剤	溶剤
実施例 1	(A1-1)/(A2-1) =55/45	PAG4-48=42mg	E 6	W 5	S1/S2=7/3
2	(A1-2)/(A2-2) =50/50	PAG4-62=48mg	E 5	W 5	S1/S2=7/3
3	(A1-3)/(A2-3) =40/60	PAG4-62/PAG4-67 =35/10mg	E 1	W 5	S1/S2=7/3
4	(A1-4)/(A2-4) =60/40	PAG4-48/PAG4-70 =25/13mg	E 2	W 5	S1/S2=7/3
5	(A1-5)/(A2-5) =50/50	PAG4-48/PAG4-65 =28/20mg	E 3	W 5	S1/S2=7/3
6	(A1-6)/(A2-6) =60/40	PAG4-52=45mg	E 4	W 4	S1/S2=7/3
7	(A1-7)/(A2-7) =65/35	PAG4-52/PAG4-96 =40/5mg	E 5	W 3	S6/S2=7/3
8	(A1-8)/(A2-8) =60/40	PAG4-50=46mg	E 4	W 2	S4/S5=6/4
9	(A1-9)/(A2-9) =55/45	PAG4-50/PAG4-65 =30/20mg	E 5	W 1	S1/S3=9/1
10	(A1-10)/(A2-10) =50/50	PAG4-48/PAG4-65 /PAG4-95 =26/25/3mg	E 3	W 5	S1/S2/S3 =65/30/5
11	(A1-1)/(A2-1) =70/30	PAG4-48=42mg	E 6	W 5	S1/S2=7/3
12	(A1-1)/(A2-1) =30/70	PAG4-48=42mg	E 6	W 5	S1/S2=7/3
13	(A1-1)/(A2-1) =80/20	PAG4-48=42mg	E 6	W 5	S1/S2=7/3
比較例 1	R 1	PAG4-71=60mg	なし	なし	S1
2	R 2	PAG4-5=40mg	なし	なし	S4

【0205】表2における各成分の記号は以下を示す。

〔界面活性剤〕

W1：メガファックF176（大日本インキ（株）製）  
（フッ素系）W2：メガファックR08（大日本インキ（株）製）  
（フッ素及びシリコン系）

W3：ポリシロキサンポリマーKP-341（信越化学工業（株）製）

W4：ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

W5：トロイゾルS-366（トロイケミカル（株）製）

【0206】〔塩基性化合物〕

E1：1，5-ジアザビシクロ〔4．3．0〕-5-ノネン（DBN）

E2：ビス（1，2，2，6，6-ペンタメチル-4-ビペリジル）セバゲート

E3：トリオクチルアミン

E4：トリフェニルイミダゾール

E5：アンチピリン

E6：2，6-ジイソプロピルアニリン

【0207】〔溶剤〕

S1：プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

S2：プロピレングリコールモノメチルエーテル

\* S3：γ-ブチロラクトン

S4：乳酸エチル

S5：酢酸ブチル

30 S6：2-ヘプタノン

【0208】（評価方法）初めに、Brewer Science社製ARC-29をスピンコーターを利用してシリコンウエハー上に85nm塗布、乾燥した後、その上に得られたポジ型フォトレジスト組成物を塗布し、120℃で90秒間乾燥、約0.4μmのポジ型フォトレジスト膜を作製し、それにArFエキシマレーザー（波長193nm、NA=0.6のISI社製ArFステッパ）で露光し、露光後の加熱処理を120℃で90秒間行い、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で現像、蒸留水でリンスし、レジストパターンプロファイルを得た。得られたシリコンウエハーのレジストパターンを走査型顕微鏡で観察し、レジストを下記のように評価した。

【0209】〔エッチング時表面荒れ〕150nmのコンタクトホールパターンをCF<sub>4</sub>/O<sub>2</sub>=13/6プラズマで45秒間又は60秒間エッチングを行い、得られたサンプルの断面、及び表面をSEMで観察し、ピンホール状の欠陥（非加工予定部位の下層がエッチングされてしまう）を生じるものを×、表面荒れは生じたが欠陥は生じず、但し、ホールの変形があるものを△、表面荒れ

\* 50

が小さく、ホールの変形のない良好なものを○とした。

【0210】〔コンタクトホールパターン解像力〕マスクのコンタクトホールパターン（180nm、ピッチ540nm）を150nmのパターンサイズに再現する露光量で露光したときの限界解像力（解像できるコンタクトホールの直径（ $\mu\text{m}$ ））を解像力とした。

【0211】〔デフォーカスラチチュード〕デフォーカス※

\*スラチチュードは、150nmのコンタクトホールマスクパターンの寸法が $\pm 10\%$ の範囲で許容できるフォーカスの幅で表した。

【0212】これらの評価結果を下記表4に示す。

【0213】

【表4】

	エッチング時の表面荒れ エッチング時間45秒	エッチング時の表面荒れ エッチング時間60秒	コンタクトホール 解像性 ( $\mu\text{m}$ )	コンタクトホール デフォーカス ラチチュード ( $\mu\text{m}$ )
実施例1	○	○	0.125	0.65
2	○	○	0.125	0.65
3	○	○	0.13	0.6
4	○	○	0.125	0.65
5	○	○	0.135	0.55
6	○	○	0.135	0.5
7	○	○	0.135	0.55
8	○	○	0.13	0.6
9	○	○	0.135	0.55
10	○	○	0.125	0.65
11	○	○	0.125	0.65
12	○	○	0.125	0.6
13	○	△	0.13	0.65
比較例1	△	×	0.15	0.1
2	×	×	0.145	0.2

【0214】表4の結果から明らかなように、本発明の組成物は、諸特性に優れていることがわかる。

【0215】

【発明の効果】本発明により、エッチング時表面荒れ※

※が少なく、コンタクトホールパターン形成時の解像度及びデフォーカスラチチュードに優れているポジ型レジスト組成物を提供できる。

30 ト組成物を提供できる。